



Leadax Roov

Lepidlo na vodnej báze

| Lepidlo na báze vody na lepenie hydroizolačnej fólie Leadax Roov.

APLIKOVANIE

Lepidlo na báze vody na lepenie hydroizolačnej fólie Leadax Roov. Vďaka jedinečným vlastnostiam lepidla Leadax Roov, ako je napríklad paropriepustnosť, možno lepidlo

aplikovať jednostranne na takmer akýkoľvek podklad. Pri každej aplikácii odporúčame vopred vykonať skúšku príľnavosti.

PRÍPRAVA

Pred začatím práce sa vždy uistite, že je povrch suchý, čistý, bez prachu a rovný. Skontrolujte sklon, rovnosť, pevnosť a vhodnosť. V prípade

potreby opravte a upravte nesprávny sklon v súlade s miestnymi smernicami.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Uistite sa, že lepidlo má izbovú teplotu a pred použitím ho dobre premiešajte. Lepené povrchy by mali byť suché, bez prachu a mastnoty. Lepidlo nanášajte štetcom, valčekom alebo striekacím zariadením v spreji. Uistite sa, že je nanosené dostatočné množstvo lepidla. Podklad by mal presvitať iba jemne alebo by nemal presvitať vôbec. Fóliu Leadax Roov aplikujte ihneď po nanosení lepidla a dobre pritlačte, aby sa lepidlo dostalo do kontaktu s podkladom a uistite sa, že sú odstránené všetky vzduchové bubliny. Korekcia

je možná 5 až 15 minút po aplikácii v závislosti od poveternostných podmienok a podkladu. Lepidlo možno spracovať aj ako kontaktné lepidlo, čo je možné napr. pri lepení zvislých povrchov. Nechajte lepidlo zaschnúť, tak aby nebolo mokré, ale stále lepkavé, a potom ho zapracujte. Minimálna teplota aplikácie a okolia je 4 °C. Po aplikácii je možné strechu ďalej upravovať podľa pokynov výrobcu. Lepidlo dosiahne konečnú pevnosť po 72 hodinách v závislosti od podkladu a podmienok.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Pozrite kartu bezpečnostných údajov.

MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE

Uistite sa, že lepidlo je skladované v prostredí bez mrazu, najlepšie pri izbovej teplote. Vždy skontrolujte na vedre, či ešte neuplynul dátum expirácie. Pri správnom skladovaní je dátum

spotreby neotvorených balení najmenej 12 mesiacov. Otvorené balenie vydrží v závislosti od skladovania najmenej 2 mesiace.

BALENIE A ŽIVOTNOSŤ

Materiál	PP vedro
Obsah	10 l
Životnosť	12 mesiacov

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zloženie	Etylén, vinylacetát a akrylát
Farba	Biela
Bod topenia/mrznutia	± 0 °C
Počiatkový bod varu a rozsah varu	± 100 °C
Hustota	$\pm 1,06$ g/cm

Typické vlastnosti v tomto dokumente vyplývajú zo štandardných výrobných tolerancií a nepredstavujú špecifikácie. Počas štandardných výrobných procesov sa neočakávajú žiadne odchýlky vo výkone výrobku. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez prezentácie produktu.